

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ethacryl 30

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · Arkema

牌号	Ethacryl 30
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	Arkema
产地	—
关键参数	AA 8.5% / MFI 6 / 密度 0.935 g/cm ³ / 熔点 97°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.935	g/cm ³
熔点	97	°C
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

挤出涂层 · 复合层 · 粘合剂

简介

Arkema Ethacryl 30 EAA 共聚物, 适用 挤出涂层, 复合层, 粘合剂 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn