

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Aclyn 285A

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · Honeywell

牌号	Aclyn 285A
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	Honeywell
产地	—
关键参数	AA 8% / MFI 5.5 / 密度 0.934 g/cm ³ / 熔点 96°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.934	g/cm ³
熔点	96	°C
熔体流动速率 (MFI)	5.5	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

挤出涂层 · 复合 · 热封层

简介

Honeywell Aclyn 285A EAA 共聚物, 适用 挤出涂层, 复合, 热封层 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn