

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Primacor 2912

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · SK Geo Centric (Dow)

牌号	Primacor 2912
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	SK Geo Centric (Dow)
产地	—
关键参数	AA 8.7% / MFI 12 / 密度 0.935 g/cm ³ / 熔点 96°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.935	g/cm ³
熔点	96	°C
熔体流动速率 (MFI)	12	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

挤出涂层 · 复合薄膜 · 热封

简介

SK Geo Centric (Dow) Primacor 2912 EAA 共聚物, 适用 挤出涂层, 复合薄膜, 热封 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn