上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Primacor 3150
EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · SK Geo Centric (Dow)

牌号	Primacor 3150
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	SK Geo Centric (Dow)
产地	—
关键参数	AA 3% / MFI 11 / 密度 0.924 g/cm³ / 熔点 104℃

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.924	g/cm³
熔点	104	℃
熔体流动速率 (MFI)	11	g/10min
拉伸强度	12.3	MPa
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
挤出涂层 · 复合 · 铝箔粘合 · 食品包装

简介
SK Geo Centric (Dow) Primacor 3150 EAA 共聚物, 适用 挤出涂层, 复合, 铝箔粘合 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn