

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Primacor 3460

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · SK Geo Centric (Dow)

牌号	Primacor 3460
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	SK Geo Centric (Dow)
产地	—
关键参数	AA 9.5% / MFI 10 / 密度 0.938 g/cm ³ / 熔点 98°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.938	g/cm ³
熔点	98	°C
熔体流动速率 (MFI)	10	g/10min
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

高速挤出涂层 · 热封涂层 · 铝箔复合

简介

SK Geo Centric (Dow) Primacor 3460 EAA 共聚物, 适用 高速挤出涂层, 热封涂层, 铝箔复合 等应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn