

Escor™ 5050

乙烯丙烯酸共聚物树脂

产品说明

Escor 5000 主要用于挤出涂覆、共挤出涂覆和挤出复合。可良好地粘合于极性基材、铝箔、金属膜、纸张、钢铁和玻璃表面。提供与基材表面的粘合性和与共挤的低密度聚乙烯和乙烯醋酸乙烯酯的层间结合力的出色平衡。薄膜中极佳的粘合性聚合体。

总览

添加剂	▪ 开口: 否	▪ 爽滑: 否	▪ 热稳定剂: 否
应用	▪ 电缆护套 ▪ 共挤出涂覆 ▪ 含铝包装 ▪ 化妆品包装	▪ 挤出复合 ▪ 挤出涂覆 ▪ 金属化薄膜 ▪ 食品包装	▪ 卫生包装 ▪ 液体包装

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
密度	0.936 g/cm ³	0.936 g/cm ³	ASTM D1505
熔融指数 (190° C/2.16 kg)	8.4 g/10 min	8.4 g/10 min	ASTM D1238
丙烯酸含量	9.0 wt%	9.0 wt%	ExxonMobil Method
熔融峰值温度	207 ° F	97 ° C	ExxonMobil Method

涂布性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试方法
牵伸			ExxonMobil Method
Constant output at 35 rpm, 536° F (280° C)	180 m/min	180 m/min	
颈缩			ExxonMobil Method
82 ft/min (25 m/min), Constant output at 35 rpm, 536° F (280° C)	2.8 in	7.1 cm	
164 ft/min (50 m/min), Constant output at 35 rpm, 536° F (280° C)	1.7 in	4.2 cm	
328 ft/min (100 m/min), Constant output at 35 rpm, 536° F (280° C)	1.3 in	3.3 cm	

法律声明

有关潜在食品接触应用合规信息（例如：FDA、EU、HPFB），请与埃克森美孚化工客户服务代表联系。

本产品不宜在医疗应用中使用，亦不应在任何此类应用中使用

加工说明

典型值是在埃克森美孚欧洲技术中心的共挤出涂覆生产线上当空气间隙为 170 mm (6.69 in) 时获得的。在 260° C 至 280° C (500 - 536° F) 这一温度范围内的挤出涂覆中可获得出色结果。加工温度高于 300° C (572° F) 时可能会导致树脂降解。为了尽可能降低腐蚀风险，挤出机和模头中所有暴露的金属表面应采用抗腐蚀的金属制造或镀铬。应先使用类似或较高熔融指数的 LDPE 后再将 ESCOR 送入挤出机。在关闭机器之前，应务必使用 LDPE 或适当的清洁剂清洗机器。