

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotryl 17BA17

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotryl 17BA17
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	AA 17%% / MFI 7 / 密度 0.94 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	7	g/10min
拉伸强度	18	MPa
热变形温度	95	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

粘合剂 · 挤出涂层 · 复合膜

简介

Arkema Lotryl 17BA17 · 17% AA 含量 EAA, 提供优秀的粘接强度。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn