上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Primacor 1320
EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · Dow · USA

牌号	Primacor 1320
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	AA 12%% / MFI 1300 / 密度 0.94 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	1300	g/10min
拉伸强度	14	MPa
热变形温度	100	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
粘合剂 · 涂层 · 复合膜

简介
Dow Primacor 1320 · 12% AA 含量, 超高流动性, 用于粘合剂。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn