

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Primacor 1414

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · Dow · USA

牌号	Primacor 1414
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	AA 9% / MFI 14 / 密度 0.94 g/cm ³ / 熔点 99°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	14	g/10min
熔点	99	°C
拉伸强度	16	MPa
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

食品接触 · 热封层 · 牙膏管

简介

Dow Primacor 1414 · 9% AA 高流动食品级 EAA, 牙膏管与热封层。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn