

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Surlyn 8940

EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 · DuPont · USA

牌号	Surlyn 8940
类目	EAA 乙烯-丙烯酸共聚物
厂家	DuPont
产地	USA
关键参数	AA 0%% / MFI 1 / 密度 0.95 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.95	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	30	MPa
热变形温度	95	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	No	

主要应用

高尔夫球 · 热封层 · 化妆品包装

简介

DuPont Surlyn 8940 · 离聚物, 高韧性, 用于高尔夫球皮和热封层。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn