

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Enable 27-05HH

EEA 乙烯-丙烯酸酯共聚物 · Dow · USA

牌号	Enable 27-05HH
类目	EEA 乙烯-丙烯酸酯共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	EA 27%% / MFI 5 / 密度 0.935 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.935	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
拉伸强度	15	MPa
热变形温度	58	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

挤出涂层 · 复合 · 热封

简介

Dow Enable 27-05HH · 27% EA 含量 EEA, 中等粘接强度, 适合复合和热封。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn