上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotryl 24EE02
EEA 乙烯-丙烯酸酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotryl 24EE02
类目	EEA 乙烯-丙烯酸酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	EA 24%% / MFI 2 / 密度 0.94 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	2	g/10min
拉伸强度	16	MPa
热变形温度	62	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
挤出涂层 · 粘合层 · 热封层

简介
Arkema Lotryl 24EE02 · 24% EA 含量 EEA, 提供良好粘接和柔韧性。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn