

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Amplify EA100

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Dow · USA

牌号	Amplify EA100
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MA 25% / MFI 8 / 密度 0.945 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.945	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	8	g/10min
拉伸强度	17	MPa
热变形温度	67	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

粘合层 · 共挤 · 改性剂

简介

Dow Amplify EA100 · EMA 功能聚合物, 25% MA 含量, 用作粘合层和改性剂。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn