

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EMA TC 110

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · 行业典型 (Industry Typical, Optema TC 110 reference) · —

牌号	EMA TC 110
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	行业典型 (Industry Typical, Optema TC 110 reference)
产地	—
关键参数	MA 24% / MFI 11 / 密度 0.948 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.948	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	11	g/10min
拉伸强度	17	MPa
热变形温度	50	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (typical)	

主要应用

挤出涂覆 (Blown/Cast) · 共挤粘合层 · 热封层 · 铝塑复合

简介

EMA TC 110 行业典型牌号, MA 24%, MFI 11, 中高流动, 适合挤出涂覆与共挤粘合层。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn