

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EMA TC 114

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · 行业典型 (Industry Typical, Optema TC 114 reference) · —

牌号	EMA TC 114
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	行业典型 (Industry Typical, Optema TC 114 reference)
产地	—
关键参数	MA 24% / MFI 3.5 / 密度 0.946 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.946	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	3.5	g/10min
拉伸强度	19	MPa
热变形温度	55	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (typical)	

主要应用

挤出薄膜 (Blown/Cast) · 共挤粘合层 · 热封层 · 铝塑复合

简介

EMA TC 114 行业典型牌号, MA 24%, MFI 3.5 中流动, 熔体强度好, 适合 Blown/Cast 共挤薄膜。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn