

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EMA TC 120 Molding

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · 行业典型 (Industry Typical, Optema TC 120 Molding reference) · —

牌号	EMA TC 120 Molding
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	行业典型 (Industry Typical, Optema TC 120 Molding reference)
产地	—
关键参数	MA 25% / MFI 11 / 密度 0.948 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.948	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	11	g/10min
拉伸强度	17	MPa
热变形温度	52	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (typical)	

主要应用

注塑级 · 挤出涂覆 · 共挤粘合层

简介

EMA TC 120 Molding 行业典型牌号, MA 25%, MFI 11, 注塑/涂覆通用段。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn