

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotader 3210

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotader 3210
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	MA 12 wt% (FTIR)% / MFI 6 / 密度 0.94 g/cm ³ / 熔点 90°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.94	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
拉伸强度	12	MPa
断裂伸长率	700	%
弯曲模量	70	MPa
Shore A 硬度 (1s)	88	A
熔点 (DSC)	90	°C
维卡软化温度 (10N)	65	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (21 CFR 175.105 / 176.170 / 177.1520)	
热封起始温度	65	°C
热封强度	25	N/15mm

主要应用

食品包装低温热封 · PE/PE 热封层 · 医药泡罩包装 · 牛奶袋内层 · 冷冻食品袋 · 奶酪/肉制品真空包装 · 层压袋 · 复合膜热封

简介

Arkema Lotader 3210 · EMA 食品级 · 低温热封 65°C · MA 12%

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn