

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotader 5500

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotader 5500
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	MA 28 wt% (FTIR)% / MFI 5 / 密度 0.95 g/cm ³ / 熔点 60°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.95	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
拉伸强度	6	MPa
断裂伸长率	800	%
弯曲模量	35	MPa
Shore A 硬度 (1s)	70	A
熔点 (DSC)	60	°C
维卡软化温度 (10N)	35	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (21 CFR 175.105 / 176.170 黏合剂)	
对铝粘接性	高 (剥离强度 8-10 N/15mm, 铝箔)	
热封起始温度	75	°C

主要应用

铝箔复合黏合层 · 软管复合 · PE/铝箔/PE 三层共挤 · 金属表面涂覆 · 电缆屏蔽 · 胶带配方 · 医药包装 · 工业复合

简介

Arkema Lotader 5500 · EMA 黏合层 · 铝箔复合首选 · MA 28%

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn