

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotader 6700

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotader 6700
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	MA 28 wt% (FTIR)% / MFI 8 / 密度 0.95 g/cm ³ / 熔点 62°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.95	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	8	g/10min
拉伸强度	7	MPa
断裂伸长率	750	%
弯曲模量	40	MPa
Shore A 硬度 (1s)	80	A
熔点 (DSC)	62	°C
维卡软化温度 (10N)	38	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (21 CFR 175.105 / 177.1520)	
对 PA 粘接性	高 (PA/PE 复合相容剂典型添加 5-10 wt%)	
热封起始温度	80	°C

主要应用

PA/PE 复合相容剂 · PA/PP 复合相容剂 · 多层共挤黏合层 · PA 阻隔膜黏合 · EVOH 黏合 · 汽车油箱阻隔层 · 工业复合 · 食品包装

简介

Arkema Lotader 6700 · EMA 相容剂 · PA/PE 复合 · MA 28%

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn