

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotader 8900

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotader 8900
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	MA 24 wt% (FTIR)% / MFI 6 / 密度 0.95 g/cm ³ / 熔点 70°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.95	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
拉伸强度	8	MPa
断裂伸长率	850	%
弯曲模量	45	MPa
Shore A 硬度 (1s)	75	A
熔点 (DSC)	70	°C
维卡软化温度 (10N)	50	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes (21 CFR 175.105 / 177.1520)	
阻氧性能	高 (OTR 比 PE 低 30-50%)	
对 EVOH 粘接性	高 (EVOH 黏合层首选)	

主要应用

高阻隔包装 · EVOH 黏合层 · PA 阻隔膜 · 肉类真空包装 · EVOH/PE 多层共挤 · 高阻隔医药包装 · 工业阻隔膜 · 食品长期保鲜

简介

Arkema Lotader 8900 · EMA 高阻隔 · EVOH 黏合层 · MA 24%

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn