

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lotryl 35MA05

EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Arkema · France

牌号	Lotryl 35MA05
类目	EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Arkema
产地	France
关键参数	MA 35% / MFI 5 / 密度 0.97 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.97	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
拉伸强度	8	MPa
热变形温度	50	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

热熔胶 · 粘合剂 · 涂层

简介

Arkema Lotryl 35MA05 · 高 MA 含量 EMA, 35%, 提供高粘接强度, 适合热熔胶。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn