# 上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

## Tafmer A 0585
EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Mitsui · Japan

| | |
|---|---|
| 牌号 | Tafmer A 0585 |
| 类目 | EMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 |
| 厂家 | Mitsui |
| 产地 | Japan |
| 关键参数 | MA 8%% / MFI 5 / 密度 0.927 g/cm³ |

### 完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

| | | |
|---|---|---|
| 密度 | 0.927 | g/cm³ |
| 熔体流动速率 (MFI) | 5 | g/10min |
| 拉伸强度 | 11 | MPa |
| 热变形温度 | 60 | ℃ |
| 阻燃等级 | HB | |
| FDA 食品级认证 | Yes | |

### 主要应用
软包装黏合 · PA/PE 共挤黏合层 · 热熔胶

### 简介
Mitsui Tafmer A 0585 · 三井化学 EMA 低 MA 含量软包装黏合级, 8% MA, MFI 5, 适合 PA/PE 共挤黏合层 (低极性, 加工稳定), 与 LDPE 相容性优, 是软包装 (PA/PE/EVOH 多层) 黏合层经济选择。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn