

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Acryft WA301

EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 · Sumitomo · Japan

牌号	Acryft WA301
类目	EMMA 乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物
厂家	Sumitomo
产地	Japan
关键参数	MAA 25% / MFI 6 / 密度 0.96 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.96	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
拉伸强度	22	MPa
热变形温度	60	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

薄膜 · 透明包装 · 复合膜

简介

Sumitomo Acryft WA301 · EMMA 共聚物, 25% MMA, 高透明薄膜级。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn