

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EVAL F101B

EVOH 高阻隔树脂 · Kuraray · Japan

牌号	EVAL F101B
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Kuraray
产地	Japan
关键参数	乙烯 32 mol% / MFI 3.8 / 密度 1.19 g/cm ³ / 熔点 181°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.19	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	3.8	g/10min
熔点	181	°C
拉伸强度	95	MPa
阻氧性能	极高	
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

高阻隔薄膜 · 化妆品包装 · 多层阻隔

简介

Kuraray EVAL F101B · 32 mol% 乙烯含量 EVOH, 极高氧气阻隔, 适合高端包装。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn