

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EVAL F104B

EVOH 高阻隔树脂 · Kuraray · Japan

牌号	EVAL F104B
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Kuraray
产地	Japan
关键参数	乙烯 32 mol% / MFI 8 / 密度 1.19 g/cm ³ / 熔点 181°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.19	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	8	g/10min
拉伸强度	95	MPa
熔点	181	°C
热变形温度	80	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

高阻隔薄膜 · 挤出涂层 · 共挤粘合层 · 化妆品包装

简介

Kuraray EVAL F104B · 32 mol% 乙烯含量 EVOH, 极高阻隔, MFI 8 比 F101B 流动性高一倍, 适合薄层共挤和涂层。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn