上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EVAL H171B

EVOH 高阻隔树脂 · Kuraray · Japan

牌号	EVAL H171B
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Kuraray
产地	Japan
关键参数	乙烯 38 mol%% / MFI 3.5 / 密度 1.17 g/cm³ / 熔点 172℃

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.17	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	3.5	g/10min
熔点	172	℃
拉伸强度	85	MPa
阻氧性能	高	
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

多层阻隔膜 · 共挤涂层 · 食品包装

简介

Kuraray EVAL H171B · 38 mol% 乙烯含量 EVOH, 多层共挤和高阻隔应用。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn