

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EVAL H201B

EVOH 高阻隔树脂 · Kuraray · Japan

牌号	EVAL H201B
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Kuraray
产地	Japan
关键参数	乙烯 38 mol% / MFI 8 / 密度 1.17 g/cm ³ / 熔点 172°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	1.17	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	8	g/10min
拉伸强度	85	MPa
熔点	172	°C
热变形温度	75	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

注塑阻隔件 · 多层共挤 · 食品包装容器 · 化妆品瓶

简介

Kuraray EVAL H201B · 38 mol% 乙烯含量 EVOH, MFI 8 注塑级, 兼顾阻隔与流动性, 适合复杂形状制品。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn