

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

EVAL L101B

EVOH 高阻隔树脂 · Kuraray · Japan

牌号	EVAL L101B
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Kuraray
产地	Japan
关键参数	乙烯 27 mol% / MFI 4 / 密度 1.21 g/cm ³ / 熔点 188°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.21	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	4	g/10min
拉伸强度	110	MPa
熔点	188	°C
热变形温度	85	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

超高阻隔薄膜 · 蒸煮袋(retort pouch) · 药品包装 · 电子元件真空封装

简介

Kuraray EVAL L101B · 27 mol% 乙烯含量 EVOH, EVOH 阻隔天花板, OTR 极低, 用于蒸煮袋、药品和电子真空封装。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn