

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Soarnol DC2803

EVOH 高阻隔树脂 · Mitsui · Japan

牌号	Soarnol DC2803
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	乙烯 28 mol% / MFI 3 / 密度 1.2 g/cm ³ / 熔点 184°C

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.2	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	3	g/10min
拉伸强度	90	MPa
熔点	184	°C
热变形温度	78	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

高阻隔共挤薄膜 · 多层阻隔包装 · 气调包装 MAP · 高端食品包装

简介

Mitsui Soarnol DC2803 · 28 mol% 乙烯含量 EVOH, 阻隔性能仅次于 L 系列, 高阻隔共挤薄膜主流牌号。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn