

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Soarnol GT4403

EVOH 高阻隔树脂 · Mitsui · Japan

牌号	Soarnol GT4403
类目	EVOH 高阻隔树脂
厂家	Mitsui
产地	Japan
关键参数	乙烯 44 mol% / MFI 6 / 密度 1.14 g/cm ³ / 熔点 165°C

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	1.14	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	6	g/10min
拉伸强度	70	MPa
熔点	165	°C
热变形温度	65	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

EVOH 热成型 · 深拉伸托盘 · 杯状容器阻隔层 · PP/EVOH 多层片材

简介

Mitsui Soarnol GT4403 · 44 mol% 乙烯含量 EVOH, GT 热成型系列, 熔体强度高, 适合深拉伸托盘和杯状容器。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn