

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Elite 5400

mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯 · Dow · USA

牌号	Elite 5400
类目	mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 1 / 密度 0.918 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.918	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
拉伸强度	40	MPa
弯曲强度	200	MPa
缺口冲击强度	200	kJ/m ²
热变形温度	75	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

拉伸膜 · 包装 · 重包装

简介

陶氏 Elite 5400 mLLDPE 拉伸膜级, C6 共聚, 密度 0.918, MFI 1.0, 拉伸 40 MPa + 冲击 200 J/m, 通用拉伸膜 + 包装。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn