

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Elite 5500

mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯 · Dow · USA

牌号	Elite 5500
类目	mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 3.5 / 密度 0.92 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.92	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	3.5	g/10min
拉伸强度	35	MPa
弯曲强度	230	MPa
缺口冲击强度	150	kJ/m ²
热变形温度	78	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

薄膜 · 流延膜 · 包装

简介

陶氏 Elite 5500 mLLDPE 流延膜级, C6 共聚, 密度 0.920, MFI 3.5, 拉伸 35 MPa, 流延膜 + 薄膜包装主力。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn