

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Elite 5960G

mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯 · Dow · USA

牌号	Elite 5960G
类目	mLLDPE 茂金属线性低密度聚乙烯
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 0.85 / 密度 0.962 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.962	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	0.85	g/10min
拉伸强度	50	MPa
弯曲强度	380	MPa
缺口冲击强度	100	kJ/m ²
热变形温度	110	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	No	

主要应用

高强度 · 重包装 · 工业膜

简介

陶氏 Elite 5960G mLLDPE 高强度重包装级, C6 共聚, 密度 0.962 最高, MFI 0.85, 拉伸 50 MPa, 重包装 + 工业膜。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn