

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Infuse 9100

OBC 烯烃嵌段共聚物 · Dow · USA

牌号	Infuse 9100
类目	OBC 烯烃嵌段共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 1 / 密度 0.877 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.877	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	1	g/10min
阻燃等级	HB	
弯曲强度	20	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	75	°C
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

工业软管 · 软触感件 · PP impact modifier (high modulus) · TPO compounding (high modulus) · Soft film (high modulus) · Cable insulation (soft) · 软触感改性 · 弹性体配方 · TPE 替代

简介

Dow Infuse 9100 · 陶氏 OBC 软/硬段 70/30 + 高密度 0.897,高强度 + 高弹 + 低 MFI 1.0,适合工业软管与高强度软触感件。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn