

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Infuse 9500

OBC 烯烃嵌段共聚物 · Dow · USA

牌号	Infuse 9500
类目	OBC 烯烃嵌段共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 5 / 密度 0.877 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	0.877	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
阻燃等级	HB	
拉伸强度	15	MPa
弯曲强度	5	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	65	°C
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

软管 · 弹性薄膜 · 注塑 · 流延膜 · 高填充母粒

简介

Dow Infuse 9500 · 陶氏 OBC 软/硬段 70/30 平衡级, MFI 5.0, 卓越弹性回复 + 高透明, 适合软管与弹性薄膜。

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn