

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Infuse 9530

OBC 烯烃嵌段共聚物 · Dow · USA

牌号	Infuse 9530
类目	OBC 烯烃嵌段共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 5 / 密度 0.885 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.885	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	5	g/10min
拉伸强度	18	MPa
弯曲强度	10	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	70	°C
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用

软管 · 改性

简介

Dow Infuse 9530 · 陶氏 OBC 软/硬段 70/30 + 较高密度 0.885,较高刚性 + 弹性,适合软管与塑料改性增强。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn