

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Infuse 9807

OBC 烯烃嵌段共聚物 · Dow · USA

牌号	Infuse 9807
类目	OBC 烯烃嵌段共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 15 / 密度 0.866 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.866	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	15	g/10min
阻燃等级	HB	
拉伸强度	22	MPa
弯曲强度	15	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m ²
热变形温度	80	°C
FDA 食品级认证	Yes	
断裂伸长率	1500	%

主要应用

注塑 · 软触感件 · PP impact modifier (auto bumper) · PP impact modifier (auto interior) · TPO compounding · Soft film extrusion · 弹性纤维 · 超软触感 · 胶粘剂

简介

Dow Infuse 9807 · 陶氏 OBC 高硬段比 60/40 + 高流动 MFI 15,卓越加工性 + 软触感,适合注塑软触感件。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn