上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Infuse 9900
OBC 烯烃嵌段共聚物 · Dow · USA

牌号	Infuse 9900
类目	OBC 烯烃嵌段共聚物
厂家	Dow
产地	USA
关键参数	MFI 0.5 / 密度 0.866 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	0.866	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	0.5	g/10min
拉伸强度	10	MPa
弯曲强度	3	MPa
缺口冲击强度	NB	kJ/m²
热变形温度	50	℃
阻燃等级	HB	
FDA 食品级认证	Yes	

主要应用
超软管 · 弹性件

简介
Dow Infuse 9900 · 陶氏 OBC 超软 80/20 段比 + 极低 MFI 0.5,极高弹性 + 极柔软,适合超软管与高弹件。

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn