上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Leona 1200S
PA6 尼龙 6 · Asahi Kasei · Japan

牌号	Leona 1200S
类目	PA6 尼龙 6
厂家	Asahi Kasei
产地	Japan
关键参数	MFI 25 / 密度 1.14 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.14	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	25	g/10min
拉伸强度	80	MPa
弯曲强度	100	MPa
缺口冲击强度	5.5	kJ/m²
热变形温度	160	℃
阻燃等级	HB	
Tg 玻璃化温度	40	℃
Continuous Use Temp	120	
介电强度	25	kV/mm
吸水率 24h	9	%

主要应用
通用注塑 · 汽车部件 · 电气外壳 · 机械配件 · 家电 · 电子连接器 · 工业件

简介
Asahi Kasei Leona 1200S PA6 通用级 · 旭化成日本原产

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn