

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ultramid B3K

PA6 尼龙 6 · BASF · Germany

牌号	Ultramid B3K
类目	PA6 尼龙 6
厂家	BASF
产地	Germany
关键参数	MFI 40 / 密度 1.13 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.13	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	40	g/10min
拉伸强度	85	MPa
弯曲强度	110	MPa
缺口冲击强度	5	kJ/m ²
热变形温度	160	°C
阻燃等级	HB	
Tg 玻璃化温度	40	°C
Continuous Use Temp	120	
介电强度	25	kV/mm
吸水率 24h	9.5	%

主要应用

高流动薄壁件 · 汽车扎带 · 连接器 · 电子接插件 · 小型齿轮 · 精密件 · 电动工具

简介

BASF Ultramid B3K PA6 高流动 · 薄壁连接器首选

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn