

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Zytel 7304

PA6 尼龙 6 · DuPont · USA

牌号	Zytel 7304
类目	PA6 尼龙 6
厂家	DuPont
产地	USA
关键参数	MFI 30 / 密度 1.14 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.14	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	30	g/10min
拉伸强度	82	MPa
弯曲强度	105	MPa
缺口冲击强度	5.5	kJ/m ²
热变形温度	165	°C
阻燃等级	HB	
Tg 玻璃化温度	40	°C
Continuous Use Temp	120	
介电强度	25	kV/mm
吸水率 24h	9	%

主要应用

通用注塑级 · 汽车内饰件 · 机械齿轮 · 电子连接器 · 家电外壳 · 电动工具 · 扎带

简介

DuPont Zytel 7304 PA6 通用级 · 中等粘度 · 汽车/电子连接器

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn