

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Durethan A30S

PA66 尼龙 66 · LANXESS · Germany

牌号	Durethan A30S
类目	PA66 尼龙 66
厂家	LANXESS
产地	Germany
关键参数	玻纤 30 / MFI 25 / 密度 1.36 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.36	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	25	g/10min
拉伸强度	180	MPa
弯曲强度	260	MPa
缺口冲击强度	11	kJ/m ²
热变形温度	245	°C
阻燃等级	HB	
Tg 玻璃化温度	50	°C
Continuous Use Temp	150	
介电强度	30	kV/mm
吸水率 24h	6	%

主要应用

PA66+30%GF 高强度 · 汽车结构件 · 机械外壳 · 发动机周边 · 齿轮 · 工业件 · 电动工具外壳

简介

LANXESS Durethan A30S PA66+30%GF · 高强度结构件

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn