上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Technyl A205F
PA66 尼龙 66 · Solvay · France

牌号	Technyl A205F
类目	PA66 尼龙 66
厂家	Solvay
产地	France
关键参数	MFI 60 / 密度 1.14 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.14	g/cm³
熔体流动速率 (MFI)	60	g/10min
拉伸强度	85	MPa
弯曲强度	110	MPa
缺口冲击强度	4.5	kJ/m²
热变形温度	200	℃
阻燃等级	HB	
Tg 玻璃化温度	50	℃
Continuous Use Temp	150	
介电强度	25	kV/mm
吸水率 24h	8.5	%

主要应用
PA66 高流动 · 薄壁结构件 · 汽车内饰 · 连接器 · 精密齿轮 · 扎带 · 电子接插件

简介
Solvay Technyl A205F PA66 高流动 · 薄壁连接器

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn