

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Ultramid A3K

PA66 尼龙 66 · BASF · Germany

牌号	Ultramid A3K
类目	PA66 尼龙 66
厂家	BASF
产地	Germany
关键参数	MFI 45 / 密度 1.14 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.14	g/cm ³
熔体流动速率 (MFI)	45	g/10min
拉伸强度	85	MPa
弯曲强度	110	MPa
缺口冲击强度	4.5	kJ/m ²
热变形温度	200	°C
阻燃等级	HB	
Tg 玻璃化温度	50	°C
Continuous Use Temp	150	
介电强度	25	kV/mm
吸水率 24h	8.5	%

主要应用

PA66 通用级 · 机械件 · 连接器 · 汽车部件 · 电气外壳 · 齿轮 · 工业件

简介

BASF Ultramid A3K PA66 通用级 · 机械件连接器

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn