上海金曼塑胶
牌号数据表
Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Zytel 70G30
PA66 尼龙 66 · DuPont · USA

牌号	Zytel 70G30
类目	PA66 尼龙 66
厂家	DuPont
产地	USA
关键参数	玻纤 30 / 密度 1.37 g/cm³

完整物性参数表
典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.37	g/cm³
玻璃纤维含量	30%	%
Tg 玻璃化温度	70	℃
热变形温度	245	℃
Continuous Use Temp	180	
拉伸强度	186	MPa
弯曲强度	280	MPa
缺口冲击强度	11	kJ/m²
阻燃等级	HB	
线性热膨胀系数	22 µm/m·°C	µm/m/°C
吸水率 24h	0.6	%
介电强度	21	kV/mm

主要应用
30% 玻纤 · 高强度 · 结构件

简介
DuPont Zytel 70G30 PA66 · 30% 玻纤 · 高强度 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929
邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn