

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Crastin SK605

PBT 聚对苯二甲酸乙二醇酯 · DuPont · USA

牌号	Crastin SK605
类目	PBT 聚对苯二甲酸乙二醇酯
厂家	DuPont
产地	USA
关键参数	玻纤 30 / 密度 1.53 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.53	g/cm ³
玻璃纤维含量	30%	%
Tg 玻璃化转变温度	60	°C
热变形温度	210	°C
Continuous Use Temp	150	
拉伸强度	125	MPa
弯曲强度	195	MPa
缺口冲击强度	10	kJ/m ²
阻燃等级	V-0 (0.75mm)	
UL 长期使用温度	150	°C
线性热膨胀系数	24 µm/m·°C	µm/m/°C
介电强度	24	kV/mm

主要应用

SMT 连接器 · 汽车 ECU

简介

DuPont Crastin SK605 PBT 玻纤 · 30% GF 阻燃 V0,电气综合方案 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn