

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

VALOX 420

PBT 聚对苯二甲酸乙二醇酯 · SABIC · USA

牌号	VALOX 420
类目	PBT 聚对苯二甲酸乙二醇酯
厂家	SABIC
产地	USA
关键参数	玻纤 30 / 密度 1.53 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	1.53	g/cm ³
玻璃纤维含量	30%	%
Tg 玻璃化温度	60	°C
热变形温度	210	°C
Continuous Use Temp	150	
拉伸强度	120	MPa
弯曲强度	190	MPa
缺口冲击强度	9	kJ/m ²
阻燃等级	HB	
UL 长期使用温度	150	°C
线性热膨胀系数	25 μm/m·°C	μm/m/°C
介电强度	25	kV/mm
吸水率 24h	0.07	%

主要应用

汽车连接器 · 继电器

简介

SABIC VALOX 420 PBT 玻纤 · 30% 玻纤,高强度,电气 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn