

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

Lexan 141R

PC 聚碳酸酯 · SABIC · USA

牌号	Lexan 141R
类目	PC 聚碳酸酯
厂家	SABIC
产地	USA
关键参数	玻纤 0 / 密度 1.2 g/cm ³

完整物性参数表

典型值, 仅供参考, 具体以原厂 TDS 为准

密度	1.2	g/cm ³
玻璃纤维含量	无 (脱模级)	%
Tg 玻璃化温度	150	°C
热变形温度	135	°C
Continuous Use Temp	130	
拉伸强度	65	MPa
弯曲强度	95	MPa
缺口冲击强度	80	kJ/m ²
阻燃等级	V-2	
UL 长期使用温度	125	°C
透明度	透明 (淡黄)	
透光率	88% (3.2mm)	%
脱模性	内脱模	

主要应用

通用级 · 高透明 · 注塑

简介

SABIC Lexan 141R PC · 通用级 · 高透明 · 上海金曼塑胶现货供应

免责声明: 本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理, 牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系: 莫女士 13795233929

邮箱: 13795233929@139.com · 网址: www.jinman-plastics.com.cn