

# 上海金曼塑胶

## 牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

### 国产 PEEK 100

PEEK 聚醚醚酮 · 盘锦中润 (国产) · CN

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 牌号   | 国产 PEEK 100                               |
| 类目   | PEEK 聚醚醚酮                                 |
| 厂家   | 盘锦中润 (国产)                                 |
| 产地   | CN                                        |
| 关键参数 | MFI 22 g/10min / 密度 1.3 g/cm <sup>3</sup> |

### 完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

|                     |     |                   |
|---------------------|-----|-------------------|
| 密度                  | 1.3 | g/cm <sup>3</sup> |
| Tg 玻璃化温度            | 143 | °C                |
| 热变形温度               | 310 | °C                |
| Continuous Use Temp | 260 |                   |
| 拉伸强度                | 93  | MPa               |
| 弯曲强度                | 150 | MPa               |
| 缺口冲击强度              | 5.3 | kJ/m <sup>2</sup> |
| 阻燃等级                | V-0 |                   |
| FDA 食品级认证           | Yes |                   |
| 拉伸模量                | 3.7 | MPa               |
| 断裂伸长率               | 11  | %                 |

### 主要应用

通用工程件

### 简介

国产 PEEK 100 通用级 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn