

上海金曼塑胶

牌号数据表

Shanghai Jinman Plastics · Grade Data Sheet

国产 PEEK JH100

PEEK 聚醚醚酮 · 吉林中研 (国产) · CN

牌号	国产 PEEK JH100
类目	PEEK 聚醚醚酮
厂家	吉林中研 (国产)
产地	CN
关键参数	MFI 20 g/10min / 密度 1.3 g/cm ³

完整物性参数表

典型值，仅供参考，具体以原厂 TDS 为准

密度	1.3	g/cm ³
Tg 玻璃化转变温度	143	°C
热变形温度	310	°C
Continuous Use Temp	260	
拉伸强度	95	MPa
弯曲强度	155	MPa
缺口冲击强度	5.5	kJ/m ²
阻燃等级	V-0	
FDA 食品级认证	Yes	
拉伸模量	3.8	MPa
断裂伸长率	12	%

主要应用

通用工程件

简介

国产 PEEK JH100 通用级 · 上海金曼塑胶现货

免责声明：本页由上海金曼塑胶根据公开资料整理，牌号概览与批次以供应商确认及原厂 TDS/COA 为准。正式认证证书、产地证明与检测报告请联系上海金曼塑胶。

询价请联系：莫女士 13795233929

邮箱：13795233929@139.com · 网址：www.jinman-plastics.com.cn